

Акриловый грунтовочно-защитный препарат на основе растворителей

Описание продукта	MELAXIL – это бесцветный раствор специальной растворимой акриловой смолы. Является препаратом, который, покрывая, защищает поверхность новых бетонных полов. Нанесенный на свежий и затертый бетон, образует тонкую и плотную оболочку. Пores на поверхности бетона закрываются, а выделение воды затвердения уменьшается, что в результате предохраняет и защищает пол. Не подлежит старению, связывается со структурой бетонной поверхности, которую укрепляет и защищает. MELAXIL не только пропитывает пол, но и создает глянцевую поверхность бетона.
Область применения	Как средство для импрегнации и предохранения промышленных бетонных полов.
Свойства	• Импрегнирует бетон, • Предотвращает пыление, • Предотвращает карбонизацию, • Уплотняет поверхность бетона, • Защищает бетон, • Стойкий к UV-излучению (не желтеет), • Ограничивает появления «микротрещин», • Регулирует пористость поверхности бетона, • Простой в применении.
Технические параметры	
Состав	Акриловые смолы, растворители, модифицирующие средства.
Расход	1 литр на 10-12 м ² при однократном нанесении
Температура применения	Мин. 5°C
Время высыхания при темп. 20°C	На ощупь - 2-4 ч, полное- через 24 ч, в случае более низких температур это время увеличивается
Эффективность уменьшения испарения воды	Ок. 75 %
Упаковка	Канистры 20 л, бочки 200 л
Плотность	850 г/см ³
Обработка	
Подготовка поверхности	Поверхность пола перед нанесением препарата MALAXIL должна быть чистой и без застоев воды. Средство предназначено для применения непосредственно после конечной затирки поверхности бетона. С целью контроля расхода материала поверхность пола нужно разделить на подходящие для нанесения пола.
Температура применения	Лучше всего наносить препарат при температуре между 10 ° C i 25 ° C. При температуре ниже 10 ° C процесс испарения и создания активного вещества могут происходить с задержкой, что приводит к получению покрытия с худшими параметрами. Нанесение при температуре ниже 5 ° C не гарантирует получения положительного результата.
Воздействие солнца	Сильный ветер и сильное воздействие солнца могут ускорить процесс испарения вещества, вредно влияя на глубину проникновения.
Нанесение	• Перед применением MALAXIL надо тщательно смешать. • MELAXIL должен быть разбрызган на свежизготовленный бетонный пол сразу же после последнего механического затирания. При очень низкой влажности воздуха, ярком солнечном свете или сильных сквозняках необходимо защитить поверхность от слишком быстрого испарения воды. • Препарат наносить только один раз тонким слоем, избегая образования луж. • Избыток препарата MELAXIL, который не был поглощен вглубь пола, создаст „тонкий фильм”, который с течением времени будет истерт при эксплуатации. Это не оказывает отрицательного воздействия на механические свойства покрытия. Нарезания деформационных швов, а также воздействие воды или масла на пропитанной и непросушенной поверхности может вызывать местные пятна. • Слишком толстый слой препарата MELAXIL станет причиной более темных пятен на поверхности пола, так как в этих местах пол будет медленнее отдавать влагу. Вышеуказанная оболочка грунта может легко пачкаться, также на ней могут оставаться следы от резины шин и от других загрязнителей. Слишком толстый слой также может откалываться от поверхности пола. Исходя из того, что толщина препарата MELAXIL небольшая, надо учитывать его стирание и образование рыхлой пыли на поверхности пола.
Примечания и рекомендации	
Условия техники безопасности	Хранить до 6 месяцев в вентилированных, сухих и прохладных помещениях при темп. >0°C, в оригинальных закрытых упаковках. Применять в хорошо проветриваемом помещении вдали от огня. Не вдыхать испарений и избегать попадания на кожу и в глаза. Для мытья инструментов использовать ксилол или ацетон. Подробная информация по поводу влияния на здоровье и токсикологических свойств доступна в Карте характеристики опасного средства, которую предоставляем по требованию.
Заключительные примечания	Приведенные технические характеристики основаны на клинических и лабораторных тестах. Практические результаты измерений могут отличаться от приведенных в связи с обстоятельствами, на которые ООО Sicon Polska не имеет влияния. Все сведения указаны добросовестно, с учетом существующего в

настоящее время состояния знаний, а также имеющегося опыта. В документации продукта изложена общая информация, верная при определенных условиях. Перед применением продукта в крупном масштабе рекомендуется, чтобы пользователь выполнил пробу возможности использования продукта в условиях конкретного строительного объекта. Поскольку способ нанесения, область применения и условия на строительной площадке находятся вне контроля поставщика, инструкция не может являться основанием для привлечения его к какой-либо ответственности за конечный результат применения продукта. Применение препарата Melaxil исключает нанесение последующих слоев на поверхность пола. Рекомендации сотрудников компании ООО Sicon Polska, отличающиеся от сведений, содержащихся в Технической карте, являются обязательными только в случае их письменного подтверждения..

Дата выпуска: 01/2016

Все ранее выпущенные Карты продукта Melaxil теряют силу с момента издания настоящей Карты.